

ノバロン® 透明 ABS 樹脂への加工例

◆透明 ABS 樹脂への加工例

抗菌剤 O. 5% 添加透明 ABS 樹脂の初期及び耐水性試験後^{※1}、並びに耐光性試験後^{※2}の抗菌力^{※3}、並びに透明性(透過率^{※4})を評価した。

	大腸菌			黄色ブドウ球菌			透過率
	初期	耐水性試験後	耐光性試験後	初期	耐水性試験後	耐光性試験後	
初発菌数	2.9 × 10 ⁵			3.7 × 10 ⁵			(%)
ブランク	1.4 × 10 ⁷	1.1 × 10 ⁷	1.4 × 10 ⁷	2.3 × 10 ⁵	2.0 × 10 ⁵	1.6 × 10 ⁵	90
VZ600	7.4 × 10 ²	2.2 × 10 ²	3.5 × 10 ³	1.2 × 10 ²	5.3 × 10 ²	3.1 × 10 ²	89
銀担持 ゼオライト	4.8 × 10 ³	5.1 × 10 ⁶	9.2 × 10 ³	4.9 × 10 ²	1.1 × 10 ⁵	2.4 × 10 ³	35

※1: 50 ± 5°C、16時間 (抗菌製品技術協議会 抗菌力持続性試験法 耐水性試験法区分2)

※2: サンシャインカーボンアーク灯8時間照射

※3: JIS Z 2801 に準拠

※4: 値が大きいほど透明性大。