

仕様例：アロンコートSQ SQ-S(RC)-Nおよび-NC 塗布施工の仕様と工程

工程名		使用材料および使用量 (kg/m ²)		
		SQ-S(RC)-N	SQ-S(RC)-NC	
—	下地処理	別 途		
—	下地の確認および清掃	別 途		
1	プライマー塗布	アロン強化プライマー 0.2~0.5 または アロン水性プライマー 0.1~0.3		
2	補強布張り 防水材すり込み塗り	アロンメッシュ アロンコートSQ(防水材) 1.0		
3	防水材塗布①~③	アロンコートSQ(防水材) 2.0 (ローラー刷毛または左官刷毛で2~3回に分けて塗布)		
4	保護仕上材塗布①	アロン水性RU 0.2	アロンMDルーフカラーSi 0.2	アロンMDクールカラーSi (クールホワイト) 0.15
5	保護仕上材塗布②	—	—	アロンMDクールカラーSi (標準色) 0.15