

仕様例：アロンQDスレートの仕様と工程

工程名		使用材料および使用量(kg/m <sup>2</sup> )	
		補強防水仕様(QS-1, QS-1C)	防水仕様(QS-2, QS-2C)
—	下地処理(特記)	高圧水洗・破損スレートの張り替えなど	
—	下地の確認および清掃	別 途	
1	補強材塗布	アロンカチオクリート(F-0) 1.5	—
2	下塗材塗布	アロン水性プライマー 0.1~0.15 (原液換算)	アロン水性プライマー 0.1~0.15 (原液換算)または アロン強化プライマー 0.2
3	中塗材吹付け	アロンQD-H 1.3	
4	上塗材吹付け①	QS-1	①アロン水性RU 0.15
		QS-2	②アロン水性(DX)スーパーカラー 0.15 ③アロン水性スーパーカラー-Si 0.15 ④アロンMDルーフカラー-Si 0.15
5	上塗材吹付け②	QS-1C	アロンMDクールカラー-Si(クールホワイト) 0.15
		QS-2C	
5	上塗材吹付け②	QS-1	①アロン水性RU 0.15
		QS-2	②アロン水性(DX)スーパーカラー 0.15 ③アロン水性スーパーカラー-Si 0.15 ④アロンMDルーフカラー-Si 0.15
5	上塗材吹付け②	QS-1C	アロンMDクールカラー-Si 0.15
		QS-2C	