

仕様例：アロンQD防錆コート 塗布施工の仕様と工程

工程名		使用材料および使用量(kg/m <sup>2</sup> )	
		防水仕様(QB-1)	遮熱防水仕様(QB-2C)
—	各種素地調整	別 途	
—	素地の確認および清掃	別 途	
1	下塗材吹付け	アロンマイルド防錆プライマー 0.1(原液)	
—	はげ部, 継ぎ手部, 棟包み部 などの処理	折板 アロンシーラントPU-1 充填(別途)	瓦棒 アロンゴムシートテープ張り(別途)
—	中塗材補強塗り	アロンQD-H 0.5(別途)	
2	中塗材塗布①~③	アロンQD-H 1.5 (ローラー刷毛で2~3回に分けて塗布)	
3	上塗材塗布①	①アロン水性RU 0.15 ②アロン水性(DX)スーパーカラー 0.15 ③アロン水性スーパーカラーSi 0.15 ④アロンMDルーフカラーSi 0.15	アロンMDクールカラーSi (クールホワイト) 0.15
4	上塗材塗布②	①アロン水性RU 0.15 ②アロン水性(DX)スーパーカラー 0.15 ③アロン水性スーパーカラーSi 0.15 ④アロンMDルーフカラーSi 0.15	アロンMDクールカラーSi (標準色) 0.15