

仕様：クリアウオール標準仕様と工程

工程名		使用材料および標準使用量 (kg/m <sup>2</sup> )	
		S-1 仕様	S-2 仕様
適用範囲		タイル張り仕上げの外壁 (目地深さ 3mm 以下)	タイル張り仕上げの斜壁, 笠木, 窓台および外壁の漏水箇所がある壁面(目地深さ 3mm 以下)
1	下塗材塗布	クリアウオールCP-100[下塗用] (0.12, ローラー刷毛)	
—	下地調整	クリアウオールCS-200[中塗用]または専用パテ材 (各 0.3, パテ材はゴムベラ)	
2	中塗材塗布①	クリアウオールCS-200[中塗用] (0.24, ローラー刷毛)	
2'	中塗材塗布②	—	クリアウオールCS-200[中塗用] (0.24, ローラー刷毛)
3	上塗材塗布	クリアウオールCT-300[上塗用] (0.12, ローラー刷毛)	